

FICHA TÉCNICA

**ACMOSAN 82-6003**

**IMPRIMACIÓN SEMI-PERMANENTE PARA RESINAS UP/EP**

**PROPIEDADES**

Desmoldeante semi-permanente pulverizable.  
ACMOSAN 82-6003 puede usarse solo o en combinación con ACMOSAN 82-6007.

**VENTAJAS**

Económico en proceso - Óptimo en desmoldeo  
Múltiples piezas por cada aplicación de desmoldeante - No ensuciamiento del molde.  
Permite post-tratamiento o encolado - No hay se transfiere el desmoldeante a las piezas moldeadas.

**PROCESO**

Antes de la primera aplicación deben limpiarse cuidadosamente de los residuos de grasa y desmoldeante del molde. Recomendamos usar el limpiador de moldes ACMOSOL 130-22. En la primera aplicación, el desmoldeante será aplicado con pistola de aire asistido o con un trapo fino y limpio de manera uniforme en la superficie del molde. Se aplicaran tres capas. El tiempo de polimerización entre ellas dependerá de la temperatura del molde tal y como se menciona más abajo. Tras el curado de la última capa ya puede llenarse el molde de Gelcoat. Los tiempos de reacción siguientes deben ser observados como mínimos :

Temperatura del molde:	20°C	Tiempo de polimerización:	60 minutos
	35°C		45 minutos
	50°C		30 minutos
	80°C		15 minutos
	100°C		10 minutos

Preparado de esta forma, el molde resistirá varios desmoldeos y la capa de desmoldeante permanecerá estable hasta 275°C. Cuando el efecto de desmoldeo disminuya solo deberá hacerse una ligera aplicación del producto para recuperar todo el poder desmoldeante

¡ ATENCION ! Contenedor con gas protector, una vez abierto consumir en contenido del bidón tan pronto sea posible. Abrir solo cuando se vaya a usar el producto. Los productos reaccionan con el aire.

**ALMACENAMIENTO**

Temperatura de almacenamiento: entre 10° C y 25° C.  
Almacenamiento máximo: aproximadamente 6 meses (en el contenedor original cerrado )  
Informaciones adicionales las encontrarán en las hojas de seguridad ACMOS EU.

\* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.