

FICHA TÉCNICA

VITROCORE 1-2-3-4-5 MM

PRELIMINARY TECHNICAL DATA

| | T 1721* | T 1722 HC | T 1723 HC |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Thickness | 1 mm (0,8 - 1,7) | 2 mm (1,8 - 2,7) | 3 mm (2,8 - 3,7) |
| Weight | 40 - 50 g/m ² | 45 - 50 g/m ² | 65 - 80 g/m ² |
| Resin absorption | 0,8 - 0,9 kg/m ² | 1,2 - 1,5 kg/m ² | 1,6 - 1,8 kg/m ² |
| Roll length (lm) | 185 | 95 | 70 |
| Width of roll | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |

Packing: each roll wrapped with PE-foil / 8 rolls upright on a 1x1 m pallet, wrapped with PE-foil.

| | T 1724 HC | T 1725 HC | T 1725* |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Thickness | 4 mm (3,8 - 4,7) | 5mm (4,8 - 5,5) | 5 mm (4,8 - 5,5) |
| Weight | 85 - 100 g/m ² | 105 - 125 g/m ² | 180 - 210 g/m ² |
| Resin absorption | 2,1 - 2,3 kg/m ² | 2,4 - 2,6 kg/m ² | 2,4 - 2,6 kg/m ² |
| Roll length (lm) | 50 | 40 | 40 |
| Width of roll | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |

Packing: each roll wrapped with PE-foil / 8 rolls upright on a 1x1 m pallet, wrapped with PE-foil.

* Average values, subject to normal production tolerances.

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.