

FICHA TÉCNICA

POLICAR 100

CARACTERÍSTICAS

PESO: 100g/M2
 COLOR: Blanco
 COMPOSICIÓN: Poliéster 100%
 GRUESO: Norma (UNE 40.526) 1mm
 ANCHO: 2.000 mm
 LARGO: 150 ml
 SISTEMA DE LIGADO: Punzonado y termoligado

NORMAS	DIN	BS.ISO	ASTM
	53 857 t.2	10319	D.4595
Fuerza de rotura longitudinal	86.4 N	0.5 KN/m	415 N/m
Fuerza de rotura transversal	145.2 N	0.8 KN/m	836 N/m
Alargamiento a la rotura longitudinal	64.1 %	86 % tension	67 % tension
Alargamiento a la rotura transversal	46.6 % 54307 258.0 N	52 % tension	54 % tension D.4833 39 N
Resistencia al punzonado	55.9 %		
Deformación fuerza máxima		6906 PT2 160 <u>um</u>	D.4491
Medida poro	LEITAT 88153 123 1/(m2xseg.)		1.25 s-1
Permeabilidad al agua			

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.