

FICHA TÉCNICA

POLICAR 200

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO: POLICAR 200  
 PESO: 200GR/M2  
 COLOR: Blanco  
 COMPOSICIÓN: POLIÉSTER 100%  
 GRUESO: Norma (UNE 40.526) 1,6 MM  
 ANCHO: 2.000 mm  
 LARGO: 100 M.L  
 SISTEMA DE LIGADO: Punzonado y termoligado

| NORMAS                                       | DIN                | BS.ISO       | ASTM         |
|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | 53 857 T.2         | 10319        | D.4595       |
| <b>Fuerza de rotura longitudinal</b>         | 200.7 N            | 1.1 KN/m     | 1084 N/m     |
| <b>Fuerza de rotura transversal</b>          | 266.4 N            | 1.8 KN/m     | 1669 N/m     |
| <b>Alargamiento a la rotura longitudinal</b> | 81.4 %             | 93 % tension | 73 % tension |
| <b>Alargamiento a la rotura transversal</b>  | 60.2 %             | 54 % tension | 51 % tension |
|  | 54307              |              | D.4833       |
| <b>Resistencia al punzonado</b>              | 479.0 N            |              | 126 N        |
| <b>Deformación fuerza máxima</b>             | 57.0 %             |              |              |
|  |                    | 6906 PT2     |              |
| <b>Medida poro</b>                           |                    | <59 um       |              |
|  | LEITAT<br>88153    |              | D.4491       |
| <b>Permeabilidad al agua</b>                 | 101<br>1/(m2xseg.) |              | 0.86 s-1     |

\* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.

Leyser Composites, s.l. B-73920449.

Dirección Fiscal: Avenida Región Murciana 190. 30570 Beniján. Murcia. MURCIA. ESPAÑA.  
 Instalaciones: Camino de los Pinos 162. 30570 San José de la Vega. Murcia. MURCIA. ESPAÑA  
 Teléfono: +34 968 823 218. Móvil: +34 616 757 062. Correo electrónico: leyser@leysermurcia.com