

FICHA TÉCNICA

POLICAR 300

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO: POLICAR 300
 PESO: 300GR/M2
 COLOR: Blanco
 COMPOSICIÓN: POLIÉSTER 100%
 GRUESO: Norma (UNE 40.526) 2.3mm
 ANCHO: 2.000 mm
 LARGO: 90 M.L
 SISTEMA DE LIGADO: Punzonado

NORMAS	DIN	BS.ISO	ASTM
	53 857 T.2	10319	D.4595
Fuerza de rotura longitudinal	847.6 N	3.4 KN/m	3399N/m
Fuerza de rotura transversal	1035.9N	7.0 KN/m	7675N/m
Alargamiento a la rotura longitudinal	103.0%	110% tension	120% tension
Alargamiento a la rotura transversal	61.0%	57 % tension	62 % tension
	54307		D.4833
Resistencia al punzonado	1479.0N		320N
Deformación fuerza máxima	106.8%		
		6906 PT2	
Medida poro		<59 um	
	LEITAT 88153		D.4491
Permeabilidad al agua	98 1/(m2xseg.)		0.52 s-1

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.